

ARENA TopSL

ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА, СИЛЛЕР ДЛЯ ТОПИНГОВЫХ ПОЛОВ
БЕЗ ЗАПАХА



* Упаковка может отличаться в зависимости от партии и веса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид, упаковка	Белая жидкость, канистра 10 / 5 / 2,5 кг
Плотность	1,03 - 1,05 кг / литр
Сухой остаток	20 - 25 %
Расход	0,15 - 0,20 кг / м ²
Время полного высыхания, при + 20 °С	24 часа
Температура применения	от + 5 °С до + 35 °С

* Технические характеристики, указанные в таблице, получены при проведении лабораторных испытаний при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности 60 %.

Описание:

Водный раствор на основе синтетических акриловых смол со специальными полимерными добавками. После высыхания создаёт полностью прозрачное покрытие стойкое к воздействию влаги и ультрафиолета!

Назначение:

ARENA TopSI - Обработка поверхности топингового пола путем образования тонкой (до 100 мкм), износостойкой пленки, которая эффективно защищает от потери влаги для завершения процесса гидратации бетона.

Преимущества:

- простое и быстрое применение;
- препятствует выделению пыли с поверхности бетона;
- увеличивает сопротивление поверхности к

износу и истиранию;

- защищает поверхность от размывания и выцветания.

Подготовка основания:

Поверхность полов очистить от загрязнений.

Приготовление и нанесение:

Пропитка поставляется в готовом к применению виде. Наносится на свежий бетон примерно через 12 часов после укладки, бетон со свежееуложенным упрочнителем бетонных полов ARENA ВiTop, сразу после последнего механического затирания. Работы следует выполнять при температуре не ниже + 5 °С. Мембранообразующая пропитка наносится велюровым валиком или распылителем равномерно по всей поверхности в один слой.

Изготовитель:

ООО «Завод гидроизоляции «АРЕНА»
г. Екатеринбург, ул. Татищева, 98 офис 7, 620131
Телефон: +7(343)357-90-77, +7(800)511-06-86
E-mail: zayavka@arenaforce.ru
www.arenaforce.ru
ТУ 23.64.10-001-35155041-2017



СКАНИРУЙ МЕНЯ

ARENA TopSL

ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА, СИЛЛЕР ДЛЯ ТОПИНГОВЫХ ПОЛОВ
БЕЗ ЗАПАХА

Уход за поверхностью:

Эксплуатация обработанной поверхности рекомендуется не ранее чем через 14 дней после обработки. Для ухода за покрытием рекомендуется применять обычную влажную уборку.

Безопасность:

Использовать резиновые перчатки, перчатки х / б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Транспортировка:

Транспортировку осуществлять при температуре не ниже 0°C.
Материал транспортируется всеми видами

транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Применяемые способы транспортирования должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Условия хранения и гарантии производителя:

Сухие смеси следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок годности продукции упакованной в мешки - 12 месяцев, от даты производства, указанной на упаковке.

Изготовитель:

ООО «Завод гидроизоляции «АРЕНА»
г. Екатеринбург, ул. Татищева, 98 офис 7, 620131
Телефон: +7(343)357-90-77, +7(800)511-06-86
E-mail: zayavka@arenaforce.ru
www.arenaforce.ru
ТУ 23.64.10-001-35155041-2017



СКАНИРУЙ МЕНЯ